



## Roller/Brush

### Właściwości

ARBORITEC Roller/Brush jest 1-komponentowym, lakierem podkładowym na bazie wody, przeznaczonym do lakierowania drewna oraz podłóg drewnianych przed zastosowaniem lakierów nawierzchniowych na bazie wody. Lakier ten nakładamy wałkiem ARBORITEC Roller/Brush wysycha bardzo szybko i łatwo ją baferować czy przeszlirować, nadaje gładki i ładny wygląd powierzchni drewna oraz zmniejsza ryzyko sklejanie się bocznego klepek.

### Dane techniczne

Typ lakieru:	27 1-komponentowy akrylowy lakier podkładowy na bazie wody
Lepkość:	19-20 sekundy (FC4, 20°C)
Zawartość substancji stałych:	Okolo 38%
Ciężar:	1,1kg/L
Wydajność:	8-10 m <sup>2</sup> /litr (100-120 g/m <sup>2</sup> )
Czas schnięcia:	20-40 minut
Wartość pH:	Okolo 7-8
Czas przechowywania:	12 miesięcy rok od daty produkcji, w nieotwieranym, oryginalnym opakowaniu
Przechowywanie i transport:	w temperaturze nie niższej niż +5°C
Rozcieńczanie:	zabronione
Toksyczność:	Niesklasyfikowany
Bezpieczeństwo:	Niesklasyfikowany
Mycie narzędzi woda przed zaschnięciem	
Wielkość opakowania:	w kartonie 3 x 5 litrów
Narzędzia:	Wałek lub aplikator

### Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia, która ma być gruntowana musi być starannie wyszlifowana, sucha i wolna od pyłu po szlifowaniu oraz innych zanieczyszczeń. Temperatura podłogi nie może być mniejsza niż +14°C, ale nie wyższa niż +28°C, a idealna wilgotność powietrza to 55%.

### Lakierowanie

Przed aplikacją należy lakier w bańce dobrze wstrząsać przynajmniej 1 minutę. Gotowa mieszanina musi postać chwilę przed aplikacją, aby zniknęły bąbelki powietrza, powstałe w trakcie mieszania. Temperatura pomieszczenia powinna wynosić ok +20°C.

Zalecana wydajność: 8-10 m<sup>2</sup>/litr (100-120 g/m<sup>2</sup>). Temperatura pomieszczenia, lakieru i podłogi nie może spaść poniżej +14°C podczas lakierowania i schnięcia. Przy dobrej wentylacji czas schnięcia: 20-40 minut. Po nałożeniu ARBORITEC Roller/Brush trzeba powierzchnię lekko zmatowić przy użyciu siatki ścierniej o granulacji 100 lub drobniejszej. Odkurzyć dobrze przed nałożeniem lakieru nawierzchniowego. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z dystrybutorem.

### Zdrowie i ekologia

ARBORITEC Roller/Brush nie jest sklasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia lub środowiska. Zwyczajowo handel środkami chemicznymi jest starannie obserwowany. Wymagająca wentylacji w czasie pracy. Należy używać rękawiczek ochronnych i okularów dla pełnego bezpieczeństwa. W przypadku kontaktu ze skórą należy użyć mydła i wody, w przypadku dostania się substancji do oczu należy użyć dużej ilości wody do wypłukania. Więcej informacji w Karcie Bezpieczeństwa towaru.