



## Unic

### Właściwości

Lakier ARBORITEC Unic jest 1-komponentowym 100% poliuretanowym lakierem na bazie wody przeznaczony do drewna i podłóg drewnianych. Unic występuje w połysku, półmacie oraz w wersji matowej. Do nakładania wałkiem lub aplikatorem. Odnacza się świetną przyczepnością, wspaniałą wytrzymałością na mechaniczne oraz zwykłe zużycie. Odporny jest również na działanie powszechnie stosowanych detergentów. Unic przeznaczony jest do lakierowania podłóg drewnianych w obiektach, gdzie wymagana jest odporność na bardzo silne ścieranie. Jest także odpowiedni do sportowych podłóg drewnianych zgodnie z normą DIN standard no.18032.

### Dane techniczne

Typ lakieru:	1-komponentowy 100% poliuretanowy lakier na bazie wody
Lepkość:	Okolo 32 sekundy (FC4, +20°C)
Zawartość substancji stałych:	Okolo 32%
Ciężar:	1,1kg/L
Wydajność:	8-10 m <sup>2</sup> /litr na warstwę
Czas schnięcia:	2-4 h
Pełna twardość:	5 dni
Wartość pH:	Okolo 8
Połysk: (60° Gardner)	mat: ok. 30 półmat: ok. 45
Czas przechowywania:	12 miesięcy od daty produkcji, w nie otwieranym, oryginalnym opakowaniu
Magazynowanie/transport:	Temperatura nie może spaść poniżej +5°C lub przekroczyć +25°C podczas magazynowania i transportu.
Doskonała odporność na zarysowania, wodę i detergenty oraz chemię domowego użytku.	
Spełnia normę:	0,4-0,65 (DIN 18 032 cz. 2)
Odporność na ścieranie:	Ok. 3,5-4,5 mg/100 obrotów (SIS 923509)
Twardość:	po 24godzinach: 165 K/sec Karencji: 190 K/sec
Rozpuszczalniki:	Niewskazane
Toksyczność:	inna niż niebezpieczna
Palność:	niepalny
Bezpieczeństwo:	Niesklasyfikowany
Wielkość opakowania:	3 x 5 litrów

### Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia, która ma być lakierowana musi być starannie wyszlifowana, sucha i wolna od pyłu po szlifowaniu oraz innych zanieczyszczeń. Temperatura podłogi nie może być mniejsza niż +14°C, ale nie wyższa niż +28°C, a idealna wilgotność powietrza to 55%.

### Lakierowanie lakierem Unic

Bańkę z lakierem dobrze wstrząsać przynajmniej 1 minutę. Gotowa mieszanina musi powstać chwilę przed aplikacją, aby zniknęły bąbelki powietrza, powstałe w trakcie mieszania. Temperatura pomieszczenia powinna wynosić ok +20°C podczas lakierowania i schnięcia. Powinno się przetestować lakier na mniejszej powierzchni, aby upewnić się, że kolor i efekt jest dokładnie taki jak zamierzono.

Zalecane systemy lakierowania:

Na surowe drewno: 1 x Podkład + 2-3 x Unic

Minimalne zużycie lakieru to 0,25l/m<sup>2</sup> łącznie na wszystkie warstwy. Zaleca się po nałożeniu pierwszej warstwy (podkładu) oraz kolejnej lakieru zmatowić powierzchnię przy użyciu tarczy/siatki ścierniej lub papieru ściernego o granulacji 120 lub drobniejszej.

Na drewno polakierowane: 1-2 x Unic, po zmatowieniu i wykonaniu próby przyczepności. Proszę uważać na podłogę w pierwszych 5 dniach, aż do uzyskania pełnej twardości.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z dystrybutorem.

### Zdrowie i ekologia

Unic nie jest klasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia lub środowiska. Zwyczajowo handel środkami chemicznymi jest starannie obserwowany. Należy używać rękawiczek ochronnych i okularów dla pełnego bezpieczeństwa. W przypadku kontaktu ze skórą należy użyć mydła i wody, w przypadku dostania się substancji do oczu należy użyć dużej ilości wody do wypłukania. Więcej informacji w Karcie Bezpieczeństwa towaru.

### Użytkowanie i pielęgnacja lakieru

Po około 24 godzinach od ostatniego lakierowania, można zacząć ustawiać lżejsze meble na podłodze. Po około 5 dniach lakier będzie całkowicie utwardzony. Wtedy można umyć podłogę mokrym mopem i neutralnym lub lekko alkalicznym środkiem czyszczącym dodanym do wody, np. Arboritec Cleaner i położyć dywan. Proszę również zapoznać się z ulotką o pielęgnacji podłóg lakierowanych Arboritec.

**ARBORITEC POLSKA SP. z o.o.**  
UL. PUŁAWSKA 138/4, 02-642 WARSZAWA

tel: 602-783 412; 604-551 059 tel/fax. 22 851 47 60  
e-mail: arboritecpolska@gmail.com